


SOLTEC



SIGNO

Essentielle Daten

Click

Rigid SPC mit integrierter akustischer Unterlage

0,55

mm

Nutzschicht

1,00

mm

integrierte
Unterlage

6,00

mm

Gesamtdicke



Fold Down

21

dB

akustische
Isolierung

V4

gefaste Kanten

10 600

gr

Gewicht pro m²

Bfl-S1

Brandverhalten

23|33|42

Klassifizierung



strukturiert

Dryback

Flexibles LVT-Produkt

0,55

mm

Nutzschicht

2,50

mm

Gesamtdicke

6

dB

akustische
Isolierung

V4

micro gefaste
Kanten

4 750

gr

Gewicht pro m²

Bfl-S1

Brandverhalten

23|33|42

Klassifizierung



strukturiert

Farben und designs

“

Die Signo-Kollektion wurde für die Ästhetik von heute und die Visionen von morgen neu interpretiert und verbindet zeitloses Design mit zukunftsweisender Eleganz.



Unsere Engagements



Kontaktieren Sie uns



Benoît DERAEDT

Chief Executive Officer &
Sales Europe & global
0032 493 52 98 58
benoit@soltec.be



LAURA SLOS

Internal sales
0032 56 92 19 90
laura@soltec.be



Nele VERKEST

Finance & Administration Manager
0032 56 92 19 91
nele@soltec.be

ALLGEMEINE KONTAKTDATEN

Kortrijkstraat 19/0001
B-8580 Avelgem
BELGIEN



“

Dank unserer Expertise in den Beschaffung, Logistik und modernes Lagermanagement – und mit einem über 250.000 m² großen Zentrallager in Belgien – sind wir jederzeit bereit, Kunden in ganz Europa und weltweit mit unübertroffener Geschwindigkeit zu beliefern.

Technisches Datenblatt

Spezifikation	Norm	Wert CLICK	Wert DRYBACK
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 33 42	23 33 42
Maße	EN ISO 24342	18,00 x 122,00 cm (Planken) 30,50 x 61,00 cm (Fliesen)	17,78 x 121,92 cm (Planken) 47,00 x 94,00 cm (Fliesen)
Inhalt der Karton		8 Planken 10 Fliesen	20 Planken 10 Fliesen
Oberfläche pro Karton		1,76 m ² (Planken) 1,86 m ² (Fliesen)	4,34 m ² (Planken) 4,42 m ² (Fliesen)
Gesamtdicke	EN ISO 24346	6,00 mm (5 mm SPC + 1 mm IXPE)	2,50 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	10600 gr/m ²	4750 gr/m ²
Oberflächenbehandlung		Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)
Prägung		Strukturiert	Strukturiert
Gefaste Kanten		V4	V4
Installationsmethode		5G Fold Down	Kleben
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,15 %
Eindruckverhalten	EN ISO 24341-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,03 mm
Akustische Isolierung	EN ISO 717-2	21 dB	6 dB
Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit		OK	OK
Rutschhemmung	EN 13893 DIN 51130	> 0,30 R10	> 0,30 R10
Fußbodenheizungsgeeignet	EN ISO 12524	OK max 30 °C	OK max 30 °C
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Genutzte Sonnenenergie		30 %	30 %
Wiederverwendetes Wasser		30 %	30 %